

# More Ceiling

## Produktdatablad

### MORE CEILING 12,5 MM AK



#### Produktbeskrivelse

More Ceiling er en glasfiberforstærket gips karton plade. Flader og langkanter er beklædt med en specialkarton.

More Ceiling produceres med forsænkede lang- og kortkanter.

Typemærkning ifølge EN-520: A.

#### Anvendelse

More Ceiling anvendes indendørs.

Anvendelsestemperatur: + 10 °C til + 40 °C

Luftfugtighed: 30 % til 80 % RF

PRODUKTDATA OG EGENSKABER			
Dimensioner	Bredde Længde Tykkelse (nominel)	900/1200 Se produktoversigt 12,5	mm mm
Tolerancer	Bredde Længde Tykkelse Langkant, parallelitet Kortkant, retvinklethed	+ 0 / -3 + 0 / -5 ± 0,5 ± 0 ± 2	mm mm mm mm mm
Vægt		9,0 (± 0,5 kg/m <sup>2</sup> )	kg/m <sup>2</sup>
Densitet		730	kg/m <sup>3</sup>
Reaktion på brand		A2-s1, d0 (B1)	
Fugtindhold ved 20 °C		ca. 0,6 - 1,0	% - vægt
Diffusionsmodstandsfaktor, vanddamp μ		10	
Varmeledningsevne λ		0,21	W/ (m·K)
Maks. temperatur - varig		45	°C
Bøjningsstyrke	På langs På tværs	≥ 550 ≥ 210	N N
Farlige stoffer		Ingen	EN 67/548 EWC



**moland** //