

More Ceiling

Produktdatablad

MORE CEILING 12,5 MM AK



Produktbeskrivelse

More Ceiling er en glasfiberforstærket gips karton plade. Flader og langkanter er beklædt med en specialkarton.
More Ceiling produceres med forsænkede lang- og kortkanter.

Typemærkning ifølge EN-520: A.

Anvendelse

More Ceiling anvendes indendørs.

Anvendelsestemperatur: + 10 °C til + 40 °C

Luftfugtighed: 30 % til 80 % RF

PRODUKTDATA OG EGENSKABER

Dimensioner	Bredde Længde Tykkelse (nominel)	900/1200 Se produktoversigt 12,5	mm mm
Tolerancer	Bredde Længde Tykkelse Langkant, parallelitet Kortkant, retvinklethed	+ 0 / -3 + 0 / -5 ± 0,5 ± 0 ± 2	mm mm mm mm mm
Vægt		9,0 (± 0,5 kg/m ²)	kg/m ²
Densitet		730	kg/m ³
Reaktion på brand		A2-s1, d0 (B1)	
Fugtindhold ved 20 °C		ca. 0,6 - 1,0	% - vægt
Diffusionsmodstandsfaktor, vanddamp μ		10	
Varmeledningsevne λ		0,21	W/ (m · K)
Maks. temperatur - varig		45	°C
Bøjningsstyrke	På langs På tværs	≥ 550 ≥ 210	N N
Farlige stoffer		Ingen	



moland //