

# More Hard

## Produktdatablad

### MORE HARD 12,5 MM AK



#### Produktbeskrivelse

More Hard er en kraftig glasfiberforstærket gips kartonplade. Flader og langkanter er beklædt med en specialkarton. Forsænkede langkanter og skårende kortkanter.

Typemærkning ifølge EN-520: D,I.

#### Anvendelse

More Hard anvendes indendørs hvor der stilles store krav til styrke og slagfasthed.

Anvendelsestemperatur: + 10 °C til + 40 °C

Luftfugtighed: 30 % til 80 % RF

#### PRODUKTDATA OG EGENSKABER

Dimensioner	Bredde Længde Tykkelse (nominel)	900 Se produktoversigt 12,5	mm mm
Tolerancer	Bredde Længde Tykkelse Langkant, parallelitet Kortkant, retvinklethed	+ 0 / -4 + 0 / -5 ± 0,5 ± 0 ± 2	mm mm mm mm mm
Vægt		11,5	kg/m <sup>2</sup>
Densitet		920	kg/m <sup>3</sup>
Reaktion på brand		A2-s1, d0 (B1)	
Fugtindhold ved 20 °C		ca. 0,6 - 1,0	% - vægt
Diffusionsmodstandsfaktor, vanddamp $\mu$		10 [-]	
Varmeledningsevne $\lambda$		0,25	W/ (m · K)
Bøjningsstyrke	På langs På tværs	≥ 550 ≥ 210	N N
Farlige stoffer		Ingen	EN 67/548 EWC



**moland**®