

# More Reno

## Produktdatablad

### MORE RENO 6 MM AK



#### Produktbeskrivelse

More Reno er en glasfiberforstærket gipsplade. Flader og langkanter er beklædt med en specialkarton. More Reno produceres med forsænkede langkanter og skårede kortkanter.

Typemærkning ifølge EN-520: A.

#### Anvendelse

More Reno anvendes indendørs til dekorative former på vægge og lofter. Pladerne kan formes i såvel tør som våd tilstand.

Anvendelsestemperatur: + 10 °C til + 40 °C

Luftfugtighed: 30 % til 80 % RF

PRODUKTDATA OG EGENSKABER			
Dimensioner	Bredde Længde Tykkelse (nominel)	900 Se produktoversigt 12,5	mm mm
Tolerancer	Bredde Længde Tykkelse Langkant, parallelitet Kortkant, retvinklethed	+ 0 / -4 + 0 / -5 ± 0,5 ± 0 ± 2	mm mm mm mm mm
Vægt		5,8	kg/m <sup>2</sup>
Densitet		925	kg/m <sup>3</sup>
Reaktion på brand		A2-s1, d0 (B1)	
Fugtindhold ved 20 °C		ca. 0,6 - 1,0	% - vægt
Diffusionsmodstandsfaktor, vanddamp μ		10 [-]	
Varmeledningsevne λ		0,25	W/ (m·K)
Bøjningsstyrke	På langs På tværs	≥ 270 ≥ 105	N N
Farlige stoffer		Ingen	EN 67/548 EWC



**moland**®